

Таблица плотности материалов

Материал	Состояние	Плотность, кг/м3	Насыпная плотность, кг/м3
Алебастр	Твердое	2500	2150
Антрацит	Твердое	1600	950
Апатит	Твердое	3190	1850
Асбест	Твердое	2600	800
Бетон	Твердое	2300	2000-2600
Винипласт	Твердое	1380	-
Гипс кристаллический	Твердое	2240	1300
Глина сухая	Твердое	-	1380
Гранит	Твердое	2700	1350
Зола	Твердое	2200	680
Земля сухая	Твердое	1800	1300
Известняк	Твердое	2650	1800
Каучук	Твердое	930	-
Кварц	Твердое	2650	1500
Керамика кислотоупорная	Твердое	2600	-
Кирпич	Твердое	1500	-
Кокс	Твердое	1300	450
Кожа сухая	Твердое	860	-
Литье каменное	Твердое	3000	-
Мел кусковой	Твердое	2200	1300
Мрамор	Твердое	2200	1250
Парафин	Твердое	900	1800
Песок сухой	Твердое	1500	1200
Пробка куском	Твердое	240	-
Резина	Твердое	1500	-
Селитра натриевая	Твердое	2260	1200
Сода кристаллическая	Твердое	1450	800
Соль каменная	Твердое	2350	1020
Стекло	Твердое	2500	-
Тексолит	Твердое	1380	-
Уголь древесный	Твердое	1450	200
Уголь каменный	Твердое	1350	800
Фосфорит	Твердое	-	1600
Цемент	Твердое	2900	1600
Эмаль	Твердое	2350	-
Дерево			
Сосна	Твердое	500	-
Тополь	Твердое	500	-
Берёза	Твердое	650	-
Дуб	Твердое	690	-
Ель	Твердое	420	-
Клен	Твердое	755	-
Ясень	Твердое	540	-
Яблоня	Твердое	660	-
Каштан	Твердое	590	-
Металлы			
Сталь	Твердое	7850	-
Чугун серый	Твердое	7250	-
Медь катаная	Твердое	8800	-
Латунь	Твердое	8500	-
Алюминий	Твердое	2700	-
Свинец	Твердое	11400	-
Огнеупоры			
Динас	Твердое	1900	-
Магнезит	Твердое	2900	-
Шамот	Твердое	1900	-